IMPER-TRANSIT

Code: **189 5000** Couleur: **BRUN TUILE**

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Produit pâteux à base d'émulsion acrylique thermoplastique élastique avec du sable de quartz et d'auto-renfort de fibre de verre. Étaler avec une taloche. Sèche à un film souple et imperméable continu sans la nécessité d'une armure. Présente une résistance à la circulation des piétons supérieure a la peinture acrylique d'étanchéité traditionnelle. Etanchéité des terrasses ou des toits avec une circulation piétonnière légère. L'étanchéité des toits en fibre-ciment. Restauration des toitures en mauvais état et des problèmes de fuite. Dans certains cas, vous pouvez utiliser comme couvercle de remplissage des fissures.

SPÉCIFICATIONS

MODE D'EMPLOI:

1. Nettoyer la surface de la poussière, la graisse, la saleté et d'autres substances friables et les champignons et les algues.
2. Avant l'application du produit donner une couche de PREIMPER (Code 193), consistant en une apprêt époxy à l'eau de deux composants. La raison de l'application de l'apprêt est d'empêcher ou d'entraver la formation d'humidité sur le support d'interface / imperméabilisant, empêchant ainsi l'apparition de bulles (cloques).
3. Ensuite, appliquez avec une truelle, truelle de caoutchouc ou brosse une couche ou deux de IMPER-TRANSIT**.**
4. Donner une couche de finition IMPERPOL (produit à base de polyuréthane aliphatique), avec ce que vous obtenez: Augmenter le potentiel piétonnier de la peinture, enlever le mordant ou «tak» (surtout en période de chaleur extrême), une protection plus d'étanchéité contre formation potentiel de flaques d'eau; éliminant le mordant, la surface absorbe moins la saleté, en augmentant la durée de vie de l'étanchéité.

SUPPORTS: Tous les matériaux utilisés normalement à l'édification, doivent être propres, et sèches.

AVANT D'UTILISER: Mélanger le contenu de l'emballage jusqu'à complète homogénéisation.

MÉTHODE D'APPLICATION: truelle, truelle de caoutchouc ou brosse.

DILUTION: Il s'applique sans diluer.

CONSOMMATION THÉORIQUE: 2 lt/m^2. (2,5 kgs/m^2) pour un film sec de 1 mm.

SÉCHAGE À 20 °C: 12 - 16 heures.

SUECHAGE TOTALE: 3 jours.

COUCHES RECOMMANDÉES: 2.

CONDITIONS D'APPLICATION: Il ne doit être appliqué quand les températures soient inférieures à +5°C.

PRECAUTIONS POUR L'APPLICATION: N'appliquer pendant temps pluvieux, donc qu'il est un produit diluant avec de l'eau et la pluie arracherait le produit ou pourrait l'âbimer s'il n'arrive au séchage complet. Les terrasses à imperméabiliser devront avoir pentes et dégorgements convenables pour éviter l'inondation.

info@pivema.com www.pivema.com

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT: Produit pâteux à base d'émulsion acrylique thermoplastique élastique avec du sable de quartz et d'auto-renfort de fibre de verre.

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:

DENSITÉ	1,27 - 1,30 gr./cc.
VISCOSITÉ	133 -143 U.K. à 25°C.
CONTENU SOLIDE	63 - 65 % en poids.

SPÉCIFICATIONS DE LA PEINTURE EN SEC:

ASPECT	Rugueuse.
COULEUR	Brun tuile.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ: Pour renseignements complémentaires voir la Fiche des Donées de Sécurité.

DURÉE DE LA CONSERVATION: Un an par rapport à la date de fabrication, dans son emballage d'origine, non ouvert, à l'abri des expositions aux gelées et au soleil.

Les renseignements et informations contenus dans cette Fiche Technique s'appuient de nombreux essais et sont données à titre indicatif à l'utilisateur. Ils sonts cependant non contractuels. De plus, nous ne pouvons assumer une quelconque resposabilité quand à l'utilisation et l'emploi de ce produit.
L'évolution technique est permanente, nous recommandons de vérifier que les caractéristiques du produit n'ont pas été modifiées par une édition postérieure.